

MADERTECH®

EASY · STRONG · RELIABLE

INFORMACIÓN TÉCNICA TARIMA TECNOLÓGICA

TEST	NORMA	VALOR
Densidad (kg/m ³)	EN 323:1993	1174
MOR (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	29,9
MOE (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	2978
Absorción tras 24 horas sumergido en agua (%)	EN 317:1994	0,40
Dilatación lineal térmica (mm/m ^{°K})	CEN TS 15534:2007	0,04
Ciclo frío-calor (COLD CHECK Test) (evaluación tras 24 ciclos)	Basado en UNE 48025:1979	Sin deterioro
Resistencia al deslizamiento (USRV)		
Longitudinal	EN 15676:2007 (APENDICE A)	Clase 3 Apto exteriores húmedos
Transversal		Clase 3 Apto exteriores húmedos
Índice de Reflectancia Solar (IRS)(%)	ASTM E1980-11	31,5

TechInf.V5

Tests realizados por AIDIMA, laboratorio acreditado por ENAC en España.
www.aidima.es www.enac.es

MADERTECH® es una marca del grupo Derprosa® - Condepols®. Grupo de empresas con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos poliméricos. Derprosa® - Condepols® vende sus productos en más de 30 países y se centra en desarrollar y fabricar productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.

Derprosa® - Condepols®

Avenida de Iberoamérica, 56, 23680. Alcalá la Real. Jaén. España. + 34 953 59 81 00 info@madertech.com www.madertech.com