

PARADOR

Laminado Trendtime 4

Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
Formato	1285 x 400 x 8 mm	Determinación de la perpendicularidad ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Embalaje	Paquete: 5 lamas / 2,57 m ² / 18,93 kg Palet: 28 paquetes / 71,96 m ² / 545 kg	Determinación de los cantos rectilíneos ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador sector privado sector comercial	para toda la vida 5 años	Desajuste del dibujo	± 2 mm
Notas	- No apto para instalación encolada - Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	Superficie a ras	(media $\leq 0,10$ mm) (media $\leq 0,05$ mm) (máx. $\leq 0,15$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm)
		Apertura de las juntas	(media $\leq 0,15$ mm) (media $\leq 0,05$ mm) (máx. $\leq 0,20$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm)
		Regularidad superficial del elemento	fw, cóncava $\leq 0,15$ % fw, convexo $\leq 0,20$ % fl, cóncava $\leq 0,50$ % fl, convexo $\leq 1,00$ %



Clasificación		Norma de ensayo	Evaluación
	Clase de uso 23 Estancias privadas con uso intenso	EN 13329	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
	Clase de uso 32 Estancia comerciales con uso general	EN 13329	Aulas, oficinas pequeñas, tiendas
	Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 4 (≥ 4.000)
	Resistencia a los golpes (bola pequeña / grande)	EN 13329, Apéndice H	≥ 12 N / ≥ 750 mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel ≥ 4
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Tipo W sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
	Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Desplazamiento de muebles	EN 424	sin cambios visibles
	Huella después de uso constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	> 1 kN/m (longitud) > 2 kN/m (anchura)
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
	Dilatación	EN 13329, Apéndice C	$\leq 0,9$ mm
	Hinchamiento	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice D	$\geq 1,8$ N/mm ²
	Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
	Resistencia al deslizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	Dependiente de la estructura: -/R 9/R10
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38
	Aqua-Proof: apto para uso en zonas húmedas (hasta una hora con agua estancada - rogamos sigan las instrucciones de instalación).		

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	20190701_PA_TDS_Laminat_Trendtime-4_ES
Fecha:	01.01.2014	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.07.2019